



FICHA TECNICA

ACEITE PARA TECA
Protector Restaurador

Código : 730

DESCRIPCIÓN

Impregnante protector renovador para la madera de Teca. A base de resinas y de aceites naturales, proporciona un acabado transparente mate sedoso.

PROPIEDADES

* Realza la belleza natural de la madera.
* Mantiene el equilibrio de humedad de la madera.
* Transpirable. Permite la salida del vapor de agua.
* Impermeable.
* Hidrofugo. Elevada repelencia al agua.
* Microporoso. Poro abierto. No se cuartea ni se escama.
* Evita que la madera se reseque.
* Fácil mantenimiento.

USOS

Exterior - Interior
Para la protección y restauración de la madera de teca y otras maderas tropicales.
Repone la pérdida de aceites de la madera devolviéndole su aspecto natural.
Especialmente indicado para muebles y elementos de jardín, náutica, etc..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resinas alquídicas y aceites.
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.
Brillo	Mate sedoso
Color	Incoloro.
Contenido en sólidos	31 % en volumen ± 2 36 % en peso ± 2
Densidad (g/cc)	0,85 ± 0,03
Viscosidad	11 seg. ± 2 copa Ford Nº 4
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	4 horas.
Repintado	Después de 24 horas.

La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de Secado.

Rendimiento teórico 10 - 15 m²/ litro.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC
Máxima humedad relativa	85 %
Útiles de Aplicación	Brocha y muñequilla.
Dilución	Listo al uso, no es preciso diluir.
Limpieza de útiles	Disolvente para sintéticos y grasos o Limpiador Multiuso.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa

La madera debe estar seca, limpia de polvo, eflorescencias, grasas, ceras, convenientemente lijada y con un contenido de humedad máximo del 18%.

Superficies nuevas

Aplicar a brocha, dejar transcurrir 10-20 minutos y retirar el producto sobrante frotando con un paño que no suelte pelusa.
Al día siguiente repetir la operación para obtener una completa impregnación y un aspecto uniforme.

Superficies antiguas

Las capa antiguas de pintura o barnices convencionales se deberán eliminar completamente con Quitapinturas Bru-Kit y proceder como en superficies nuevas.

Mantenimiento

Eliminar el polvo y aplicar una capa de Aceite para Teca Bruguer.

OBSERVACIONES

Para una correcta duración en exterior debe prestarse especial atención en las juntas y empalmes de travesaños, así como los bordes superiores e inferiores de puertas, ventanas, etc., las cuales deben ser tratados a saturación para evitar la absorción de agua.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.







Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158